



# ГЕРМЕТИК ПОЛИУРЕТАНОВЫЙ ДЛЯ КРОВЛИ INVAMAT PU ROOF

■ ГЕРМЕТИК ПОЛИУРЕТАНОВЫЙ ДЛЯ КРОВЛИ INVAMAT PU ROOF

## ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА:

Строительный герметик на полиуретановой основе INVAMAT PU ROOF для кровельных конструкций, отверждаемый под воздействием окружающей влаги. Состав готовый к применению. Отверждение происходит без усадки материала при взаимодействии с влагой на открытом воздухе. После отверждения образуется эластичный, резиноподобный материал с высокими деформационными и прочностными свойствами. Формирует прочное эластичное изоляционное покрытие с высокой адгезией к большинству строительных и конструкционных материалов. После отверждения обладает устойчивостью к погодным явлениям, внешним воздействиям и нагрузкам.



## ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:

Предназначен для комплексной герметизации швов, стыков, узлов примыкания кровельных конструкций. Применяется в наружных и внутренних строительных и ремонтных работах. Может применяться на объектах подверженных высоким температурным перепадам, вибрации и эксплуатации в районах крайнего севера. Применяется в конструкциях с деформативностью швов до 25%.



## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Цвет	белый, серый, черный
Условная прочность в момент разрыва, мПа, не менее	0,75
Жизнеспособность, мин, при 23°C, влажность 50%	40 ±5
Относительное удлинение в момент разрыва на лопатках, %, не менее	700
Отверждение герметика	влажностная полимеризация
Плотность, г/см <sup>3</sup>	1,60
Время отверждения, мм. в сутки	не более 3 при температуре (20±3) °C, влажность не более 70%.
Диапазон температур нанесения	от +5 °C до +35 °C
Твердость по Шору А, у.ед.	45
Диапазон температур эксплуатации	от -50 °C до +70 °C



# ГЕРМЕТИК ПОЛИУРЕТАНОВЫЙ ДЛЯ КРОВЛИ INVAMAT PU ROOF

■ ГЕРМЕТИК ПОЛИУРЕТАНОВЫЙ ДЛЯ КРОВЛИ INVAMAT PU ROOF

## ПРЕИМУЩЕСТВА

- высокопрочный после отверждения
- отличная адгезия, эластичность после отверждения
- устойчивость к УФ-излучению, атмосферным воздействиям
- удобство при работе с готовым составом
- устойчив к биологическому воздействию растений (прорастанию)
- устойчив к умеренно активным химическим веществам
- не стекает, высокоэластичный

## ПОДГОТОВКА ГЕРМЕТИКА К РАБОТЕ:

Вскрыть файл пакет, установить в монтажный пистолет. Рекомендуемая температура применения от +5°C до +35°C, включая температуру основания, на которое наносится герметик.

## ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ:

Поверхности, на которые наносится герметик, необходимо очистить от пыли, жира, незакрепленных частиц, остатков строительных материалов, и других загрязнений. Недопустимо нанесение герметика во время дождя и снега. Основание должно быть сухим. Непрочные основания необходимо удалить или отремонтировать. Для улучшения адгезии к основанию рекомендуется применять специализированный грунт INVAMAT.

## НАНЕСЕНИЕ:

Для того, чтобы края герметика выглядели ровными, на шов предварительно наклеивается строительный скотч, определяющий его будущую ширину, затем наносится слой герметика, после чего скотч следует удалить. Рекомендуемая ширина шва от 10мм до 35 мм. Герметик следует наносить в устья стыков равномерно, без разрывов и воздушных пустот. Инструменты мыть уайт-спиритом. Затвердевший герметик удаляется механически.

## МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ:

Избегать попадания на незащищенные участки кожи, глаза. При попадании на открытые участки кожи следует их сначала очистить уайт-спиритом, затем водой с мылом. Не взрывоопасен. При работе с герметиком не допускается его попадание в сточные воды.

## РАСХОД:

160 г/п.м. (при толщине слоя 10 мм и ширине шва 10 мм). Зависит от конструкции и размеров шва.

## ВРЕМЯ ВЫСЫХАНИЯ:

Не более 3мм в сутки при температуре (20±3) °C, влажность не более 70%.

## ХРАНЕНИЕ :

Хранить в оригинальной упаковке при температуре от +5°C до +25°C в сухом темном помещении. Срок годности составляет 12 месяцев при соблюдении условий хранения в не нарушенной упаковке.



# ГЕРМЕТИК ПОЛИУРЕТАНОВЫЙ ДЛЯ КРОВЛИ INVAMAT PU ROOF

■ ГЕРМЕТИК ПОЛИУРЕТАНОВЫЙ ДЛЯ КРОВЛИ INVAMAT PU ROOF

## ОГРАНИЧЕНИЯ:

Запрещается подогревать герметик выше 45 °С. Недопустимо разбавление герметика растворителями перед применением. Не рекомендуется обезжировать основание бензином перед нанесением герметика.

## ФАСОВКА:

600 мл – файл-пакет