



ГЕРМЕТИКИ СИЛИКОНОВЫЕ

■ Герметик силиконовый INVAMAT 804 для зеркал



INVAMAT 804 клей герметик для зеркал – это высококачественный, нейтральный, эластичный, однокомпонентный клей-герметик на основе силикона.

СВОЙСТВА:

- Очень легкое нанесение
- Не вызывает коррозию металла, подходит для щелочных материалов
- Остается постоянно эластичным
- Очень хорошее сцепление со многими материалами

ПРИМЕНЕНИЕ:

- Наклеивание зеркал, даже на неровные поверхности
- Герметизация соединений на зеркальных стенах

ПОВЕРХНОСТИ:

Материалы: все общепринятые стройматериалы

РАЗМЕРЫ СОЕДИНЕНИЙ:

Минимальная ширина: 10мм

Максимальная ширина: не определено

Минимальная толщина слоя: 3мм

Рекомендуется: при наклейке зеркальных стен, использовать фиксаторы между отдельными зеркалами

НАНЕСЕНИЕ:

Метод нанесения: при помощи монтажного пистолета

Температура нанесения: от + 1°C до + 30°C

Очистка: уайт-спиртом сразу после нанесения

Отделка: мыльным раствором до образования пленки

ЦВЕТ И УПАКОВКА:

Цвет: светло-серый, прозрачный, белый

Упаковка: картридж 310 мл

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ГЕРМЕТИКА

Основа	пописипоксан
Консистенция	Стабильная паста
Система отвердевания	Под воздействием влаги
Образование поверхностной пленки	Около 30 мин.
Скорость отвердевания	1,0 мм / 24 ч
Твердость	20 ± 3 Шор А
Плотность	1,5 kg/m ³
Термостойкость	От -40 °C до +150 °C
Восстановление объема	> 90 %
Макс. допустимая деформация	25 %
Модуль эластичности	0,30 Н / мм ² (DIN 53504)
Предел прочности	1,00 Н / мм ² (DIN 53504)
Отн. удлинение при разрыве	700 % (DIN 53504)



ГЕРМЕТИКИ СИЛИКОНОВЫЕ

■ Герметик силиконовый INVAMAT для зеркал

СРОК ГОДНОСТИ:

1 год в невскрытой упаковке в сухом и прохладном месте при t от +5°C до +25°C

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ:

- Соблюдать требования повседневной гигиены.
- Из-за большого разнообразия в качестве зеркал убедительно рекомендуем провести предварительный тест.
- Зеркала должны быть зафиксированы специальными подпорками до полного высыхания клея. Время фиксации зависит от размеров и массы зеркала, а также от количества использованного клея.
- Время подпорки зависит от размеров и массы зеркала, а также от количества использованного клея-герметика INVAMAT.
- При наклеивании больших и тяжелых зеркал необходимо всегда использовать качественную двусторонне клеящуюся ленту (для начального сцепления)

